



臻舒吸无添加透气防水浆料

自呼吸防水 透气不透水 防潮防霉 净味爱家

产品简介

东方雨虹以臻爱家人之名，匠心研造臻舒吸无添加透气防水浆料。该产品采用净味环保丙烯酸酯乳液和多种添加剂组成的有机液料，并以特种水泥及多种填料组成的无机粉料，经一定比例配制而成，在配方设计和生产过程中无人添加甲醛、苯系物和 VOC，是一款净味无添加双组分水性防水浆料。该产品干固后的防水层具有优异的防水性能，阻止室内环境中的明水进入墙体，侵蚀墙体结构。同时，防水层具有透气不透水特性，阻隔室外潮气中的水汽，向室内释放干爽的空气，预防墙体发霉、脱落等现象的发生。臻舒吸，防水透气，让人享受薄荷般清新呼吸。

执行标准

JC/T 2090-2011《聚合物水泥防水浆料》I型

配比及用量

液料：粉料=9:24（重量比）；

上市公司有保障

应用范围

- 适用于卫生间、厨房、阳台等部位的防水、防潮处理；
- 地下室及外墙等工程的背水面防渗、防潮处理。

基层处理及要求

- 基层应平整、坚实、干燥，无明水、无浮灰、无起砂、无裂缝、无油污以及其他松动物等缺陷；
- 在防水施工前，基层建议使用雨虹加固剂打底，加固基层的浮灰浮砂，封闭基层吸水性；
- 对管线开槽部位以及孔洞裂缝，建议使用雨虹堵漏宝进行抹平修补处理。

施工工艺

- 配料：一袋液料配一袋粉料，先将液料倒入搅拌桶中，在搅拌的同时缓缓加入粉料，用电动搅拌器搅拌至均匀、无结块；
- 细部节点处理：在大面涂刷前，需对地漏、阴阳角、管根等易漏水部位使用雨虹堵漏宝进行抹弧强化处理（直径为 20mm 左右，以不影响后期贴砖为准），然后使用防水涂料进行节点涂刷和网格布铺贴；
- 大面涂刷：防水涂膜应涂刷两至三遍，每遍涂膜干燥后方可进行下道工序，时间间隔 3~6 小时（以用手按压不粘手为准），低温或潮湿环境条件下应适当延长干燥时间。防水涂膜厚度宜为 1.5-2.0mm，施工时宜采用“十”字交叉涂刷的方式；
- 养护：最后一遍防水涂膜干燥后，建议进行洒水或喷雾养护，养护时间不低于 48 小时（冬季 72 小时以上），才能进行后续的闭水试验或瓷砖铺贴；



臻 舒吸无添加透气防水浆料

自呼吸防水 透气不透水 防潮防霉 净味爱家

1mm 厚的涂膜约需浆料 1.8-2.0kg/m²，实际用量视基层平整度、所需防水层厚度而定。

涂膜颜色

蓝色

包装规格

17kg/桶



运输及贮存

- 存放于阴凉干燥处,低于 5°C 时应采取保温措施; ; 在 5°C~35°C 正常运输条件下, 未启封产品保质期为 12 个月;
- 本产品为非易燃易爆材料, 可按一般货物运输。运输时应防止雨淋、曝晒、受冻, 避免挤压、碰撞, 保持包装完好无损。

- 闭水试验: 防水涂膜养护后方可进行闭水试验, 闭水时长 24 小时为宜, 不超过 48 小时。验收合格后, 按设计要求进行保护隔离层施工。

注意事项

- 施工时气温应在 5°C~35°C 之间, 大风或雨雪天气, 室外禁止施工;
- 配制好的涂料应在 1 小时内使用完毕, 涂刷过程中严禁再次加水;
- 配料过程中严禁超量加水或添加任何其他材料;
- 开封后未使用完的液料或粉料, 应密封贮存;
- 施工过程中注意保护防水涂膜不受破坏;
- 防水层上铺贴瓷砖时建议使用雨虹瓷砖胶;
- 本品不能直接外露使用, 施工养护完后需要做保护层或饰面层覆盖;
- 本品含有水泥等碱性物质, 可能会引起皮肤过敏, 使用时应做好防护措施;
- 如触及眼睛, 应立即用清水冲洗, 如有任何不适反应, 应马上就医。

生产日期和编号

见合格证

声明

施工请按照说明书的指示进行, 本公司不承担由于不正确使用引起任何损失责任。有关问题请咨询当地经销商或本公司技术服务部。