



臻岩韧抗变形岩板瓷砖胶

产品卖点：室内外通用、墙地面通用、增强抵抗力、柔性抗滑移

产品简介

雨虹臻·岩韧 抗变形岩板瓷砖胶是以优质水泥和无机胶凝材料，精制砂为骨料，并添加多种多功能型添加剂配制而成的粉状高效环保的柔性岩板专用瓷砖胶，特别适用于大尺寸及变形较大基层上的岩板/瓷砖铺贴，具有室内外通用、墙地面通用、增强粘结力、柔性抗滑移等特点，采用标准薄贴工艺，可有效防止岩板/瓷砖鼓包、空鼓、脱落等问题出现。

执行标准

JC/T547-2017 C2TES1

配比及用量

粉料:水=1: (0.26~0.30)(重量比);

应用范围

适用基层	适用岩板/瓷砖尺寸	适用基层	尺寸
稳定基层如水泥砂浆、混凝土、砖墙等	≤1200mm×2400mm	稳定基层如水泥砂浆、混凝土、砖墙等	≤600mm×1200mm
变形较大基层	≤900mm×1800mm	变形较大基层	≤300mm×300mm

粘贴室内表面面积 > 1.62 m²，长边 > 1500mm 的岩板/大板（厚度 ≤ 12mm），当在特定场景铺贴（如变形较大电梯间及特大尺寸大板等），需配合机械固定挂件施工。

基层处理及要求

- 基层处理：基层应坚实、清洁、无油污、无蜡渍、无混凝土养护剂和其它松散物；基层的平整度 < 3mm/2m。

施工工艺

- 配制岩板瓷砖胶：加水量见合格证。先将水加入到搅拌桶中，然后在搅拌的同时徐徐将粉料加入，用电动搅拌器搅拌至均匀无结块，放置 3-5 分钟，再次搅拌 15~30 秒即可使用，搅拌好的岩板瓷砖胶需在 2 小时内用完。
- 岩板/瓷砖铺贴：用抹刀将瓷砖胶用力薄涂于基层之上（这样可以大大提高瓷砖胶与基层的粘结强度），然后再厚批一层岩板瓷砖胶，并用合适的齿形抹刀进行瓷砖胶层的梳理，每次批刮面积不大于 2 平米，然后将岩板/瓷砖揉压于未表干的且梳理过的岩板瓷砖胶层上。在不利气候（如高温、



臻岩韧抗变形岩板瓷砖胶

产品卖点：室内外通用、墙地面通用、增强抵抗力、柔性抗滑移

颜色

灰色

包装规格

20KG/袋



运输及贮存

- 运输过程中避免雨淋和撞跌，以免破坏包装；
- 需储存在阴凉干燥的仓库内，防止受潮，严禁与水接触；
- 在正常运输贮存条件下，产品贮存期 12 个月。

有风等) 或基层吸水率较强条件下，应尽快粘贴岩板/瓷砖。铺贴前应用手指触摸胶层的表面，检查是否胶层已表干，未表干可以贴砖，若已表干则需重新涂胶。抹刀齿深大小应考虑工作面的平整度和瓷砖背面的凹凸程度。

- 如岩板/瓷砖背纹较深或瓷砖尺寸 $\geq 300\text{mm} \times 300\text{mm}$ 则应采用组合法施工，即在基层上批刮岩板瓷砖胶并梳理，在岩板/瓷砖的背面也批刮岩板瓷砖胶，然后将岩板/瓷砖贴于梳理过的岩板瓷砖胶层上，并适当揉压的施工工法。

注意事项

- 施工环境温度应为 $5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$ ；避免在雨水、高温、大风、霜冻等天气施工；
- 贴砖前岩板/瓷砖背面脱模剂必须清理干净；
- 砖与砖之间必须留有不小于 2mm 的缝隙；
- 刮涂时抹刀与基层的内侧夹角宜为 $45^{\circ} \sim 60^{\circ}$ 度；
- 铺砖完成后，需待岩板瓷砖胶硬化后才可进行下一步的填缝工序。

生产日期和编号

见合格证

声明



臻岩韧抗变形岩板瓷砖胶

产品卖点：室内外通用、墙地面通用、增强抵抗力、柔性抗滑移

本产品使用超出厂商控制，本公司不承担由于不正确使用引起任何损失的责任。施工请按照说明书的指示进行，有关问题请咨询当地经销商或本公司技术服务人员。



臻岩韧抗变形岩板瓷砖胶

产品卖点：室内外通用、墙地面通用、增强抵抗力、柔性抗滑移

